



Wakol PVC Polish OH 51

Technisch Merkblad

Lecol PVC-Polish OH-51 is een watergebaseerd onderhoudsmiddel op basis van speciaal gemodificeerde waterige polyurethaan dispersies voor PVC- en Vinylvloeren. Lecol PVC-Polish OH-51 voorziet de vloer van een hoog elastische beschermingsfilm, is zeer goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuil- en rubberstrepen afstotend en is veegvast. Geeft een mat eindresultaat.

Toepassing

Lecol PVC-Polish OH-51 is geschikt voor nieuwe PVC- en Vinylvloeren.

Technische gegevens

Droogtijd:	Per laag: ca. 30 minuten.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van soort ondergrond: ca. 30 ml/m ² . 1 liter ca. 30-35 m ² /laag.
Reinigen gereedschappen:	Direct na gebruik spoelen met zuiver water.
Reiniging en onderhoud:	De behandelde vloer reinigen met Lecol PVC-Cleaner OH-59.
Gebruiksfrequentie:	Afhankelijk van de gebruiksiteit; gemiddeld 1 à 2 maal per jaar.
Nabewerking en onderhoud:	Is een nabewerking noodzakelijk, dan dient men de vloer met Lecol PVC-Remover OH-55 te reinigen (zie technisch merkblad Lecol PVC-Remover OH-55). Daarna de vloer met zuiver water naspoelen, laten drogen en aansluitend Lecol PVC-Polish OH-51 opbrengen (zie ook punt Opbrengen).
Houdbaarheid en opslag:	Vorstvrij in originele, gesloten verpakking ca. 24 maanden houdbaar.
Bevat(volgens EG richtlijnen):	Minder dan 5% anionische tenside, conserveringsmiddel, polymeerdispersies, wateroplosbaar oplosmiddel.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon.

Let op: Tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, stof-, vet- en wasvrij zijn. Oude vloeren moeten eerst met Lecol PVC-Remover OH-55 grondig worden gereinigd, zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn. Aansluitend met schoon water naspoelen. Door de veelzijdigheid van ondergronden dient een proefvlak uitgevoerd te worden en op hechting getest.

Lecol Chemie BV
Schutweg 6
NL - 5145 WAALWIJK
Tel: +31 (0)416 566 540
Fax: +31 (0)416 566 531
www.lecol.nl



Wakol PVC Polish OH 51

Technisch Merkblad

Opbrengen

Bij het dof worden van de polishlaag of bij het ontstaan van loopvlakken, kunt u een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag Lecol PVC Polish OH-51 onverdund aanbrengen. Let op: het aanbrengen van de 1ste laag Lecol PVC Polish OH-51 kan pas 14 dagen na het plaatsen van uw PVC- of Vinylvloer plaatsvinden! Lecol PVC Polish OH-51 voor gebruik goed schudden. Breng de onverdunde Lecol PVC Polish OH-51 met een speciale polishverdeler gelijkmatig aan op een volkomen droge vloer. Voorkom plasvorming!

Waarschuwing: Gebruik Lecol PVC Polish OH-51 nooit op een vloer die met een ander onderhoudsmiddel is behandeld.

Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet boenen, wrijven of poetsen.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.

Uitgave: 12.10